



## DÉPOLLUER GRÂCE À LA TECHNOLOGIE SANEOTM

- ▶ Effet immédiat : La technologie SANEOTM purifie l'air intérieur dès l'application en détruisant les molécules de formaldéhyde sans produire de substance nocive, reste actif pendant toute la durée de vie de l'enduit.
- ▶ Efficacité renforcée quel que soit le type de protection (Gel de protection DECOR'PROTECT et Vernis de protection EXTREM'PROTECT).

Plus d'informations sur [www.toupret.com](http://www.toupret.com)

Les tests réalisés par un laboratoire extérieur, conformément au protocole de la série de normes ISO 16000, attestent que les enduits SANEOTM permettent de détruire entre 90% et 100% des molécules de formaldéhyde.

# BÉTON MURAL

## ENDUIT DÉCORATIF ASSAINISSANT

**RÉNOVE ET DÉCORE**

- ▶ À TEINTER EN MACHINE : 20 COULEURS
- ▶ COMPATIBLE SUPPORTS PLANS, À RELIEF ET LÉGÈREMENT DÉGRADÉS
- ▶ 2 NIVEAUX DE PROTECTION : NORMAL ET TRAFIC INTENSE



### USAGE

Enduit de décoration nouvelle technologie en pâte, intérieur, pour application aux rouleaux et lisseurs PLANEOTM.

### SUPPORTS

**BÉTON MURAL** s'applique sur supports neufs ou rénovés, préalablement imprimés :

- Tous types d'enduits
- Plâtre, plaques de plâtre
- Anciens fonds peints
- Ciment, béton cellulaire
- Toile de verre, gouttelettes.
- Parpaing, brique, pierre : nous consulter.

### CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

**BÉTON MURAL** : enduit décoratif intérieur en pâte à base de charges minérales sélectionnées et de résine.

- Caractérisation (NFT 36-005) : Famille III classe 2
- Codification (EN 16-566) :  $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$
- Épaisseur d'application : jusqu'à 2 mm
- Consommation : 1,7 à 2 kg/m<sup>2</sup>
- COV **BÉTON MURAL** : valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/l
- COV **DECOR'PROTECT** : valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2 g/l
- COV **EXTREM'PROTECT** : valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0,5 MPa

### CONDITIONS

d'utilisation et de stockage

Matériel de mise en œuvre : appliquer à l'aide des outils PLANEOTM SYSTEM (vendus séparément).

Nettoyage des outils : à l'eau

Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, date de facture faisant foi, en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du soleil et du gel.

### CONDITIONNEMENT

**BÉTON MURAL** : Seau de 15 kg

**DECOR'PROTECT** : Seau de 2L / **EXTREM'PROTECT** : Seau de 2.5L

### PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

### RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

Pour les 2 passes, progresser par zones aléatoires pour éviter toute reprise. Il est recommandé d'appliquer l'enduit par face de murs opposées pour une gestion facilitée des angles. Deux applicateurs peuvent travailler simultanément sur chantier, à condition toutefois de respecter les mêmes gestes.

- Ne pas appliquer **BÉTON MURAL** sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés et sur des fonds humides.

Pour une protection normale, appliquer après séchage, une couche de **DECOR'PROTECT** directement sur le **BÉTON MURAL**. En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

Pour une protection « trafic intense », appliquer après séchage une couche d'**EXTREM'PROTECT** sur le **DECOR'PROTECT**.

En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

### DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur [quickfds.fr](http://quickfds.fr) ou [toupretpro.com](http://toupretpro.com).
- Ne pas jeter dans les déchets ménagers.



Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **BÉTON MURAL** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.