

GALAXY

Duo enduit décoratif et gel pailleté obtenu grâce à un concentré de fines particules de mica. Enduit décoratif à teinter en machine, pour créer un décor chic, pailleté et nuancé

INT.

16 couleurs

**A teinter
en machine**

**Nettoyage des
outils à l'eau**

- Destination :**
- Murs Intérieurs
 - Locaux individuels et collectifs
- Propriétés :**
- 1 passe d'enduit + 1 passe de gel
 - Décore en masquant les petites imperfections du support
 - Temps ouvert important
 - Sans odeur

Caractéristiques

	Enduit	Gel
■ Caractérisation : selon norme NFT 36005	Famille III, classe 2	Famille I Classe 7b2
■ Composition :	Résine en dispersion, charge minérales	Résine en dispersion, paillettes
■ Aspect en pot :	Pâte épaisse	Gel
■ Densité :	Environ 1,5 (selon norme NFT 30-020)	Environ 1
■ pH :	Environ 9,7	9
■ COV :	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 50 g/L	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010). <1g/L
■ Sécurité :	Produit non soumis à étiquetage, Fiche de donnée de sécurité conforme à la législation en vigueur disponible sur WWW.toupret.com	
■ Conservation :	1 an en emballage d'origine fermé stocké à l'abri de la chaleur et du gel.	
■ Recouvrement :	Nous consulter.	
■ Couleur au séchage :	Fonce légèrement au séchage	Fonce légèrement la couleur de l'enduit et lui apporte de la nuance.

Préparation des supports

Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 70 %. **Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.**

Supports	Travaux Préparatoires	Impression	Préparations particulières : Finition classe B (*)
Neufs ou bruts : ■ Plâtre et dérivés ■ Carreaux de plâtre ■ Plaques de plâtre à épiderme cartonné ■ Liants hydrauliques	1 - Brossage 2 - Egrenage 3 - Epoussetage 1 - Brossage / 2 - Grattage	OBLIGATOIRE Acrylique	Enduits TOUPRET recommandés pour : Reboucher : Le Reboucheur ou TX 110
■ Anciens fonds détapissés	1 - Ponçage / 2 - Lessivage 3 - Rinçage	OBLIGATOIRE Acrylique	Dégrossir : Planéo G, Cachet Blanc ou Dégrossisseur
■ Anciennes peintures adhérentes	1 - Lessivage / 2 - Rinçage Matage des peintures brillantes ou bloquées	OBLIGATOIRE Acrylique	Lisser : Planéo F, Cachet bleu ou Surfaceur
■ Anciennes peintures adhérentes acrylique mates ou satinées	1-Lessivage/2-Rinçage	Conseillée Acrylique	Fonds tendres et absorbants : Durcisseur de fonds

(*) Une planéité courante des fonds est admise.

Systeme d'application

1 Sous-couche d'Accrochage

L'enduit décoratif Galaxy s'applique obligatoirement sur la Sous-couche d'Accrochage déposée au rouleau 10-12 mm, en une couche régulière croisée. La sous couche d'Accrochage est une base organique chargée de silice qui régule l'absorption du support, la consommation de l'enduit et assure son accroche mécanique

La sous-couche ne remplace pas l'impression.

Nous vous recommandons de teinter la sous-couche avec la formule de teinte de l'enduit divisé par 3

2 Enduit décoratif : Galaxy

16 couleurs réalisables à la machine à teinter



Appliquez l'enduit à la lisseuse ou à la lame par des gestes courts et aléatoires de manière à obtenir une surface plane en veillant à recouvrir le grain de la sous-couche.

- Pour éviter toute reprise : progressez par zones « en escalier »
- Ne pas réchampir pour éviter les surcharges
- Temps ouvert sur le support : 30 minutes (à 20°C et 50% d'hygrométrie)

3 Gel décoratif : Galaxy

Prêt à l'emploi



Mélanger avant emploi.

Appliquez le gel pailleté au spalter par des gestes courts croisés en tous sens par zones de 1m² en escalier.

Conseils et informations complémentaires

- Le décor obtenu dépendant de la main de l'artisan, ainsi que de l'éclairage, il est important de réaliser une surface témoin avant de démarrer le chantier.
- Ne pas réchampir.
- Protéger les cueillies, angles et plinthes à l'aide d'un ruban de masquage large. Remplacez-le entre chaque couche.
- Il est recommandé d'appliquer le produit par faces de murs opposés pour une gestion facilitée des angles.
- Deux applicateurs peuvent travailler la matière simultanément sur chantier, à condition toutefois de respecter les mêmes gestes.

	Conditionnement	Consommation Moyenne *	Séchage à 20°C et 50 % HR	Nettoyage des outils
1 Sous-couche d'Accrochage	Seau de 5 kg	250 g / m ² 20 m ² / seau	12 h	A l'eau
2 Enduit décoratif Galaxy	Seaux de 12 kg	750 g / m ² 15 m ² / seau	24 à 48 h selon l'épaisseur	A l'eau
3 Gel décoratif Galaxy	Seau de 2,5 kg	150 g / m ² 15 m ² / seau	12 h	A l'eau

Les temps de séchage sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

FRANCE - SIÈGE SOCIAL - TOUPRET S.A. - 24, rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - Tél. : +33 (0)1 69 47 20 20