

Formule
à l'ancienne

Mélange de solvants
équilibré



Spécialement mis au
point pour dissoudre
et éliminer cires
et encaustiques



N'altère pas
les bois fragiles
et les placages



Décireur



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le DÉCIREUR BLANCHON est le complément indispensable des cires et encaustiques BLANCHON.
- La restauration des parquets, planchers, meubles anciens, ou boiseries encrassées ne nécessite pas toujours un décapage. Le DÉCIREUR est un dégraisseur puissant qui ramollit et élimine les anciennes couches de cires et les couches anciennes de "crasse", accumulées sur les vieux meubles. Il nettoie sans altérer la patine. Sa formule à l'ancienne est particulièrement appréciée pour son action en profondeur, sans dessèchement du bois.
- Après quelques heures de séchage, il est possible d'encaustiquer à nouveau (voir ci-dessous en cas de vitrification ultérieure).
- Peut s'utiliser sur tous bois et meubles (attention aux placages en partie décollés : le DÉCIREUR pourrait accentuer cette particularité).
- Autre utilisation : nettoyage des ustensiles d'application des cires et encaustiques.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Dépoussiérer le plus possible le bois avant l'utilisation.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Appliquer le DÉCIREUR sur le bois, avec un chiffon de coton non pelucheux, puis frotter dans le sens des fibres avec de la LAINE D'ACIER N°2. Enlever les résidus avec une éponge ou un chiffon propre, au fur et à mesure du travail. Il est recommandé de travailler par petites surfaces. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants. Bien reboucher l'emballage après utilisation.
- Avant de pratiquer un nouvel encaustiquage, il est recommandé de laisser sécher le bois quelques heures après utilisation du DÉCIREUR.
- Si l'on souhaite simplement diminuer la teinte trop soutenue d'une encaustique ou d'une cire, ou encore "patiner" des moulures, on utilisera le DÉCIREUR avec de la LAINE D'ACIER N°000, en pratiquant un brossage doux dans le sens des fibres du bois : en éliminant l'excès de cire, le DÉCIREUR donnera une chaleur et une "patine" remarquables à vos meubles et boiseries.
- En cas de vernissage ultérieur, le bois doit apparaître parfaitement propre.
- En cas de vitrification ultérieure, après séchage complet du DÉCIREUR, poncer le parquet ou le plancher afin de l'aplanir et de le mettre à nu [cf. ANNEXE*, en page 2, pour les détails du ponçage d'un parquet]. Dans ce cas, l'application d'une couche de FOND DUR PRÉPLAST® BLANCHON est recommandé.

Blanchon

Décireur

RENDEMENT

- 20 m² au litre par couche.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---|
| DESTINATION | ÉLIMINATION DE CIRES ET ENCAUSTIQUES |
| CLASSIFICATION AFNOR | Sans objet |
| TYPE DE MATIÈRES ACTIVES | Mélange de solvants |
| DENSITÉ | 0,80 (à 20°C, selon NF T 30020) |
| INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES | Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com) |
| PRÉSENTATION | Liquide incolore |
| CONSISTANCE | Très fluide |

*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : grains fins (100 ou 120) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com