



MASTIC DÉCO EXPRESS

Mastic plasto-élastique à base de dispersion polyacrylate



LES + PRODUIT

- Classement A+ • Facile à travailler • Peut être peint rapidement : 15 minutes
- Joints à mouvement faible (max. 7,5%) • La peinture utilisée pour couvrir le joint ne craque pas • La peinture mate reste mate • Sans phtalates.

DÉSTINATION

- Intérieur • Châssis, portes, panneaux, banquettes...

CARACTÉRISTIQUES

Base	Dispersion polyacrylate
Teinte	Blanc
Consistance	Pâteuse
Densité (ISO 1183)	1,13 g/ml
Amplitude de travail	7,5%
Allongement à la rupture	> 300%
Température de service	- 20 à + 80°C
Température d'application	+ 5 à + 40°C
Conditionnement	Cartouche de 300 ml
Délai de stockage	12 mois minimum dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

Profondeur et largeur du joint

RENDEMENTS

5 mm	12,5 m linéaire par cartouche de 300 ml
6 mm	8,6 m linéaire par cartouche de 300 ml
7 mm	6,3 m linéaire par cartouche de 300 ml
8 mm	4,8 m linéaire par cartouche de 300 ml

SÉCHAGE

- À 23°C et 50% d'humidité relative.

Formation de peau	Hors poussière	Séchage à cœur
15 minutes	après 30 minutes	0,5 mm par 24 heures

LES SUBJECTILES

- Spécialement prévu pour le colmatage et le remplissage de joints à mouvement faible • Joints, jointures et fentes dans l'encadrement des portes et fenêtres, les rebords de fenêtre, les escaliers, plinthes, murs, plafonds, carreaux de plâtre
- Colmatage de fissures et fentes dans les murs. De par sa composition, le produit convient parfaitement au colmatage de fins joints et de petites fissures • Convient à toutes les surfaces poreuses (bois, pierre, béton, plâtre...) et au métal, aux carreaux de céramique et au PVC dur.

MASTIC DÉCO EXPRESS

MISE EN ŒUVRE

Préparation

- Les supports doivent être secs et propres, si nécessaire dégraisser avec STRONG' NETTOYANT UNIVERSEL, de l'alcool ou de l'éthanol.
- Si nécessaire appliquer un primaire.
- Il est conseillé de tester l'adhésion.
- L'utilisateur doit s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Primaires

- Il est possible d'utiliser le MASTIC DÉCO EXPRESS comme primaire en le mélangeant avec de l'eau.

Application

- Avec pistolet manuel ou pneumatique.
- La forme du joint est très importante.
- Éviter les couches minces.

Nettoyage

- À l'eau avant le séchage.

Réparation

- Avec le même produit.

RESTRICTIONS

- Le MASTIC DÉCO EXPRESS durcit par l'évaporation de l'eau. Pendant les premiers jours de durcissement, le joint ne peut subir une déformation de plus de 5%.
- N'est pas destiné aux joints qui sont continuellement exposés à l'eau.
- Maintenir à l'abri du gel.
- Ne peut pas être utilisé en tant que colle-mastic pour vitrage.
- Ne pas utiliser en cas de risque de pluie ou de gel.
- Ne pas appliquer à l'extérieur.

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.