

COLLE MURALE POLYVALENTE

Colle prête à l'emploi
pour revêtements muraux souples
sur fonds normalement absorbants



LES + PRODUIT

- Classement A+ • Encollage facile et rapide au rouleau • Performance et fiabilité du collage • Temps ouvert long : 30 minutes environ • Colle sans danger : peut être employée dans tous types de locaux, même en présence de public.

DÉFINITION

- Colle vinylique pour subjectiles normalement absorbants

NATURE

- Colle en dispersion aqueuse à base de résine vinyliques

DESTINATION

- Toiles de verre à peindre • Revêtements textiles sur envers papier, textile ou non tissé
- Fils à fils collés sur envers papier ou non tissé • Textiles ou aiguilletés avec ou sans support papier • Revêtements PVC sur envers papier ou textile (< 360 g/m²).

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Pâte de couleur blanche, onctueuse, thixotrope
Densité	environ 1,01 ± 0,07
Ph	environ 6,0 - 8,0
Taux de COV	4.87 g/L de COV
Conditionnement	4 kg - 15 kg
Température d'utilisation	de 10 à 25°C
Stockage	en récipient fermé, à l'abri du gel et des fortes températures.
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert et stocké à température ambiante.

CONSOMMATION

- De 250 g à 400 g/m² selon la nature et le poids du revêtement à coller.
- Poids du revêtement : <360 g/m²

COLLE MURALE POLYVALENTE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le NF DTU 59.4 “*Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux*” définit les règles professionnelles de préparation des fonds. • Il appartient au Professionnel qui engage sa propre responsabilité de veiller au respect de ces règles.
- Le NF DTU 59.4 indique notamment les degrés d’humidité maximum admis (support base plâtre : max 5%).

• Les fonds doivent être plans, lisses, sains, totalement secs et non exposés à des remontées d’humidité, propres, solides, dégraissés, dépoussiérés et de porosité normale (« normalement absorbants »). • Ne pas appliquer sur des fonds bloqués ou trop absorbants. • Fixer les fonds friables ou pulvérulents avec un primaire adapté. • Imprimer les plaques de plâtre à parements cartonnés. • Proscrire les impressions riches, trop nourrissantes ou les mélanges du type “restes de peintures”, susceptibles de bloquer les fonds. • Eliminer les peintures écaillées ou mal-adhérentes. • Dépolir les peintures anciennes ou brillantes par un lessivage alcalin, puis rincer. • Poncer ensuite jusqu’à l’obtention d’un fond normalement absorbant nécessaire à l’accrochage normal de la colle, sans omettre d’éliminer la poussière due au ponçage. • Ne jamais diluer. • Malaxer doucement si nécessaire. • Ne pas appliquer la colle avant que l’impression « maigre » (ou le primaire adapté) mise en œuvre préalablement ne soit totalement sèche (aucun phénomène de tacking ne doit être constaté).

L’ENCOLLAGE ET LA POSE

- Bien remuer la colle dans le seau avant de procéder à l’encollage • Utiliser la colle telle quelle sans dilution • Encoller suffisamment et régulièrement le support sur une surface légèrement supérieure à un lé, au moyen d’un rouleau à poils moyens ou d’une spatule finement dentelée, suivant le type de revêtement et les conseils du fabricant
- Appliquer le revêtement sur la colle fraîche après avoir pris soin de vérifier l’aplomb
- Maroufler soigneusement dans le sens vertical avec une spatule plastique
- Les autres lés seront positionnés bord à bord ou par recouvrement selon les conseils du fabricant et de l’ordre établi lors de la découpe • Éviter toute bavure de colle sur le revêtement • Enlever immédiatement les taches fraîches en absorbant la colle avec une éponge fine légèrement humide • Éviter de travailler à des températures inférieures à 10°C et supérieures à 25°C • Attendre le séchage complet de la colle avant mise en peinture du revêtement • Les outils se nettoient à l’eau.

OBSERVATIONS

- Respecter les conseils du fabricant.
- Éviter de débiter la pose à partir d’un angle sortant du revêtement.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Les outils se nettoient facilement à l’eau froide.
- Conservation : 1 an en emballage d’origine non ouvert et à température ambiante
- Stocker à l’abri du gel et de la chaleur
- Ne convient pas pour l’utilisation de la machine à encoller
- Pour plus d’informations se référer à la fiche technique.

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.