

QUELYD

QUELYD PERFECT

COLLE POLYVANTE PRETE À L'EMPLOI

AVANTAGES

- Prête à l'emploi
- Application facile à la brosse, au rouleau ou en machine
- Collage final ultra-résistant : Idéale pour la pose en cuisine ou salle de bain
- Très bonne glisse favorisant l'ajustabilité
- Pouvoir piégeant élevé



DESTINATION

Colle prête à l'emploi en phase aqueuse, spécialement adaptée pour la pose des papiers peints, papiers vinyles, spéciaux et intissés tels que:

- Papiers peints (Courants, lessivables, épais...)
- Papiers vinyles plats, légers, expansés relief (V.E.R.), lourds, nerveux, encres gonflantes
- Papiers peints à envers intissé,
- Papiers vinyles et VER à envers intissé,
- Pailles japonaises, coréennes, etc,
- Papiers métallisés,
- Floqués, velours sur papiers,
- Mica, granités sur papier,
- Fil à fil, fils collés sur papier,

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES FONDS

Le DTU 59.4 "Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux" définit les règles professionnelles de préparation des fonds. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Le DTU 59.4 indique les degrés d'humidité maximum admis :

- Support base plâtre : 5 %
- Bois et dérivés : 12 % ± 2 %

Le fond doit être plan, lisse, sain, sec en permanence (non exposé à des remontées d'humidité), propre, solide, dégraissé et dépoussiéré, de porosité normale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition Colle amyliacée haute performance

Aspect en solution Colle onctueuse, moyennement visqueuse

Densité 1,05 environ

Résistance finale du collage 24 à 48 heures

Rendement Pour une application à la brosse au dos du papier : 1kg de colle par rouleau (0,53m de large)
Pour une application au rouleau directement sur le mur : 120 à 130g/m²

**Les critères de séchage et résistance finale du collage sont fonction de la température et de l'humidité ambiante, de l'hygrométrie et de la porosité des supports.*

MISE EN OEUVRE

EN RENOVATION

En fonction des revêtements, procéder à la remise à nue des fonds en utilisant DISSOUCOL ou DECOLL'TDV.

Éliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes.

Poncer les anciennes peintures.

Réaliser un nettoyage avec une lessive sodée, bien rincer à l'eau claire additionnée d'eau de javel et laisser sécher.

Les trous et fissures seront traités avec l'un des enduits BOSTIK.

Les fonds seront à nouveau imprimés ou bien préparés avec QUELYD MUR ou QUELYD FIXATEUR.

À l'issue, la porosité des fonds devra être normalement absorbante.

ENCOLLAGE ET POSE

ENVERS PAPIERS (1 rouleau par kg)

À l'aide d'une brosse déposer la colle au dos du papier de façon régulière.

Plier les lés en portefeuille en veillant à bien superposer les lisières, afin d'éviter le séchage prématuré de la colle sur les bords.

Les papiers nerveux seront au préalable déroulés et enroulés face imprimée de façon à casser l'effet ressort et faciliter l'encollage.

Respecter le temps de détrempe indiqué par le fabricant du papier, il est généralement compris entre 5 et 10 min. Ce temps de détrempe devra être scrupuleusement respecté pour chacun des lés.

Après avoir réalisé l'aplomb, afficher le premier lés.

MAROUFLAGE

Maroufler soigneusement à l'aide d'un balai de colleur ou d'une spatule plastique, de haut en bas et du centre vers les bords.

Les lés suivants seront mis en œuvre en bord à bord et bien marouflés.

Éliminer les traces de colle fraîche immédiatement avec une éponge humide, propre et régulièrement rincée.

ENVERS INTISSÉS (125 g/m²)

À l'aide d'un rouleau à poils moyens, appliquer la colle directement sur le mur sur 1,5 fois la largeur du revêtement, en une passe croisée, de façon à parfaitement uniformiser le lit de colle. Au niveau des angles et des bords de plinthes, déposer la colle avec un pinceau. Afficher le revêtement dans la colle.

UTILISATION D'UNE MACHINE À ENCOLLER

Pour l'encollage du revêtement (support papier ou intissé), l'utilisation d'une machine à encoller est possible si la pose doit s'effectuer sur des fonds normalement absorbants. Régler la machine pour assurer un encollage régulier et suffisant puis procéder comme d'habitude. Dans le cas d'un support papier, respecter le temps de détrempe

CONSOMMATION

Environ 120 à 130 g/ m² (application au mur) - 1 rouleau / Kg si application à la brosse

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non ouvert et à température ambiante.

NETTOYAGE

Nettoyage des taches fraîches à l'eau

CONDITIONNEMENT

Code	Gencod	Format	PBC
30602601	3549212466527	7 kg	1
30602597	3549212466480	14 kg	1

SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base

<https://bostikds.thewerco.com/>

ou nous faire la demande par email TECHNIQUE-PRO@bostik.com

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0) 1 64 42 13 36

