

Impression-finition mate
en phase solvantée
Isolante



LES + PRODUIT

- Classement A+ • Bon pouvoir pénétrant • Uniformise l'absorption des fonds
- Idéale pour grands plafonds (absence de reprise) • Bonne opacité et bon garnissant
- Bon tendu • Bel aspect mat. • Impression qui peut être laissée comme finition mate intérieure en système 2 couches

DESTINATION

- Intérieur
- Murs, plafonds, bois

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR	NFT 36005 Famille 1 – Classe 4a
Définition	Impression-finition glycérophtalique mate, isolante.
Teinte	Blanc
Aspect du film sec	Mat. Réflectance à 60° : 2,1
Liant	Glycéro thixotrope
Pigment	Oxyde de titane
Solvant	White Spirit
Taux de COV (directive 2004/42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 499 g/l de COV.
Densité moyenne	1.56 ± 0.05
Extrait sec	En poids : 76,41% - En volume : 52,08% ± 1%
Conditionnement	1L - 3 L - 12 L
Délai de stockage	12 mois env. en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- Rendement pratique par couche 8 à 10 m² / litre

LES SUBJECTILES

- Enduits de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, plâtre, bois, agglomérés de particules, anciennes peintures bien adhérentes. • Ne peut être utilisé sur béton brut.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de **A+** (très faibles émissions) à **C** (fortes émissions).

PRIMUS'MAT

MISE EN ŒUVRE

- La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du NF D.T.U. 59.1.

Température d'application

- +6°C mini./+25°C maxi.
- Bien agiter avant emploi.

Matériel d'application

- Brosse soie naturelle, gamme Tradition ou UNIVERSELLE.
- Rouleau antigoutte 12 mm : R@YÉ JAUNE 12 ou ANTI-GOUTTES EXTR@ 12, ou polyester tissé 13 mm : @CRYL 13.
- Conditionnable en aérosol SPRAY'LUC.

Conseils d'application

Travaux neufs

- Appliquer 1 couche de PRIMUS'MAT, qui sera recouverte de 2 couches de finition adaptée en phase aqueuse ou solvantée.

N.B.) Si on souhaite une finition mate, on peut appliquer un système 2 couches de PRIMUS'MAT.

Travaux d'entretien

- Appliquer 1 couche de PRIMUS'MAT, qui sera recouverte de 2 couches de finition adaptée en phase aqueuse ou solvantée.

N.B.) Si on souhaite une finition mate, on peut appliquer un système 2 couches de PRIMUS'MAT.

Diluant

- White Spirit. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

- White Spirit, aussitôt après utilisation.

Hygiène et sécurité

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

SÉCHAGE

- À 20°C et 65% d'humidité relative.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
30 minutes	2 heures	après 6 heures

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.