



CEGE 100 DPA


MAINTIEN DES REVÊTEMENTS PLOMBANTS AMOVIBLES EN DALLES ET LAMES

- Pour tous types de revêtements plombants
- Piégeant permanent
- Remplacement rapide et facile du revêtement
- Idéale sur planchers techniques
- Limite la remontée de poussière dans les joints
- À très faibles émissions de C.O.V.

DONNÉES TECHNIQUES

TEMPS DE SÉCHAGE : de 1 à 4 h à +23°C

CONSOMMATION : 40 à 120 g/m² selon l'envers des dalles et la nature du support



DESCRIPTION

Auto-adhésif à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse, prêt à l'emploi, simple encollage.

DESTINATION

SOL INTÉRIEUR EN LOCAUX P2 ET P3

Produit de maintien des dalles ou lames plombantes amovibles :

- LVT plombantes
- Dalles PVC plombantes
- Dalles moquettes amovibles à envers bitume, textile ou feutre.

Avant de coller lire attentivement la notice de pose du fabricant de revêtements.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : transparente
- Densité : 1
- pH : env. 7,5
- Non inflammable à l'emploi
- À très faibles émissions de C.O.V. : classé EC1^{PLUS} et A+

SUPPORTS de base

Les supports au sol doivent être conforme au NF DTU 53.12, CPT neuf et rénovation des ragréages en vigueur.

- Dallage sur terre-plein (1)
- Plancher béton
- Chape ciment
- Enduit de sol
- Plancher technique : métallique, CTB-S, CTB-X
- Plancher bois CTB-H, OSB3 : primairiser avec **CEGEPRIM RN**
- Ancien carrelage sur plancher non exposé aux remontées d'humidité après application de **CEGESOL FLASH** pour masquer les joints

- Ancien carrelage sur dallage en terre-plein : après préparation du carrelage, appliquer **CEGEPRIM RN**, ou **CEGEPRIM UN2** et l'enduit de sol **SUPERPLAN 5.5**
- Ancien parquet à lames : après préparation du parquet, appliquer **CEGEPRIM ULTRA** puis l'enduit de sol **CEGESOL F**.
- Dalle semi-flexible, revêtements PVC ou linoléum : lessivé sodé

CEGE 100 DPA est compatible avec les planchers chauffants.

(1) Si le support ne présente pas le taux d'humidité requis ou en cas de dallage sur terre-plein, mettre en oeuvre notre barrière anti-remontées d'humidité **CEGEPRIM BH2**.

MISE EN ŒUVRE

Se référer aux règles de l'art en vigueur (DTU, CPT...)

Conditions de travail

Température d'utilisation : de +10°C à +30°C

Tempérer, dans la mesure du possible, le matériau et la colle 24 à 48 heures à l'avance sur le lieu de pose.

Les conditions hygrométriques du local ne doivent pas provoquer de risques de condensation. Sur sols chauffants : sur support neuf, une première mise en chauffe est nécessaire et dans tous les cas, le chauffage doit être arrêté 48 heures avant ragréage et remis en marche progressivement au moins 48 heures après collage.

Préparation du support

Le support doit être sain, solide, sec (voir taux d'humidité résiduelle indiqué dans le NF DTU 53.12), et isolé de tout risque de remontées d'humidité (1).

La surface du support doit être propre, exempte de produits gras et dépoussiérée.

Sur un ancien revêtement : vérifier la bonne adhérence du revêtement et nettoyer avec un système approprié.



Appliquer sur le support si nécessaire un ragréage adapté à sa nature, à la destination du local selon le classement UPEC des locaux et selon l'épaisseur des dalles amovibles (Cf. NF DTU 53.12) ou l'Avis technique du revêtement plombant amovible.

Voir fiches techniques des primaires et ragréages de la marque CEGECOL.

Préparation du produit

Prêt à l'emploi - Homogénéiser si nécessaire.

Données techniques

Données fournies pour une température de l'air ambiant de +23°C et une humidité relative de 50% (HR) :

- Temps de séchage :

env. 1 h sur support absorbant

env. 4 h sur support non absorbant

Ce temps d'attente évolue avec la température, l'hygrométrie de l'air et la quantité de colle déposée.

Important : pour éviter tout collage des dalles et lames plombantes amovibles, il est impératif de laisser sécher le film de colle complètement.

Application

Étaler la colle sur le support avec un rouleau type laqueur, une raclette ou spatule dentée fine type spatule européenne TKB A4.

Attendre que le film de colle devienne transparent et ne transfère plus au toucher avant de positionner les dalles.

Serrer soigneusement les dalles pour les bloquer.

Nettoyage

Taches et outils (de suite après emploi) : à l'eau claire.

Taches sèches : à l'eau tiède + vinaigre blanc, à l'alcool (se référer aux consignes de sécurité indiquées sur l'emballage des détachants).

Procéder par tamponnage avec un chiffon propre.

Faire un essai préalable.

CONSOMMATIONS INDICATIVES

40 à 120 g/m² selon la porosité du support et le type d'envers de la dalle.

Sur plancher technique à finition métallique : environ 40 g/m².

S'assurer du bon état de la spatule pour respecter la consommation au m².

CONDITIONNEMENTS

Seaux en plastique recyclé de 5 kg et 15 kg.

L'emballage contient au moins 75% de plastique PCR (Recyclé après Consommation).

CONSERVATION ET STOCKAGE

1 an dans son emballage d'origine, non ouvert et stocké entre +5°C et +30°C.

CRAINT LE GEL.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant utilisation du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité la plus récente disponible sur le site www.cegecol.com.

Mentions légales :

Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. Sika FRANCE S.A.S - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget. Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique 01 49 92 80 00.