

**IMPRÉGNATION
OPAQUE TRÈS HAUTE
PROTECTION POUR
BOISERIES VERTICALES
EXTÉRIURES**

Masque les
imperfections



Aspect ultra-mat,
toucher bois brut



Non filmogène



Double protection
ANTI-UV



Toutes essences
de bois



Application directe
en 2 couches
frais sur frais



Ne coule pas



Mise en oeuvre
et entretien faciles



Huile Bardage Opaque



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- L'HUILE BARDAGE OPAQUE BLANCHON protège et décore tous les bois extérieurs verticaux : bardages, claustras, volets, meubles de jardin, etc.
- Naturellement pénétrante et non filmogène, l'HUILE BARDAGE OPAQUE est parfaitement adapté à la protection des essences bardages, notamment les bois peu ou non imprégnables tels que Mélèze, Douglas, Red Cedar, etc.
- Les teintes concentrées et l'aspect poudré ultra-mat de l'HUILE BARDAGE OPAQUE en font une finition décorative très tendance qui met en valeur le veinage et la beauté naturelle du bois.
- L'HUILE BARDAGE OPAQUE assure une double protection grâce à une forte concentration des pigments combinée aux agents ANTI-UV. Son effet hydroperlant renforce la protection contre les intempéries (pluie, neige...), les gouttes d'eau glissent facilement à la surface du bois.
- Sa consistance gélifiée se fluidifie sous le passage du pinceau : apporte un réel confort d'application pour les surfaces verticales.
- Mise en oeuvre simple et rapide : L'HUILE BARDAGE OPAQUE peut être appliquée directement sur bois nu, sain, propre et sec, en seulement 2 couches.
- Disponible en 6 teintes opaques : Red Cedar, Pin Brut, Chêne Brun, Ocre, Anthracite et Gris Naturel qui permet d'obtenir d'emblée un aspect grisaille uniforme.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois devront être sains, propres et secs, sans traces de résine, de taches grasses ni d'anciennes protections ou d'anciens vernis, peintures, lasures, ou huiles (autres que l'HUILE BARDAGE OPAQUE devant être normalement entretenue). Décaper si nécessaire avec le DÉCAPANT BÂTIMENT 10' GÉLIFIÉ BLANCHON ou poncer.
 - En fonction de l'état du support, le DÉGRISSEUR PRÉPARATEUR BOIS BLANCHON permettra d'améliorer l'accroche et la durabilité de l'HUILE BARDAGE OPAQUE. Utiliser un nettoyeur haute pression (en adaptant la pression pour ne pas défibrer le bois) pour éliminer les taches ou salissures.
 - Dégraisser les bois exotiques, éliminer les poches et coulées éventuelles des résineux avec du DILUANT SYNTILAC® BLANCHON (ou de l'acétone).
 - Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide TRAIT'PLUS® PERFORMANCE BLANCHON.
 - **Sur bois neufs** : poncer avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores.
 - Sur bois thermocharifiés, pratiquer un test d'adhérence sur un endroit discret avant l'application sur toute la surface.
- IMPORTANT** : un léger égrenage (papier abrasif grain 80), à l'issue de la préparation, sur toutes les surfaces, en particulier sur bois lisses ou présentant une surface glacée, brillante, ouvrira les pores et facilitera la pénétration. Ne pas utiliser de laine d'acier. Ne pas poursuivre cet égrenage jusqu'au polissage, ce qui produirait l'effet contraire de celui recherché.
- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application.

APPLICATION

- Prêt à l'emploi : ne pas diluer. Bien agiter avant et pendant l'emploi.
 - Appliquer la 1^{ère} couche dans le sens des fibres du bois, au spalter (brosse large), en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout). Laisser pénétrer 20 à 40 mn.
- N.B. : la nuance choisie apparaîtra après séchage de la 2^{ème} couche.
- Dès que le bois perd son aspect humide, sans attendre le séchage du produit, appliquer la 2^{ème} couche. Si besoin, lisser avec un spalter sec après quelques minutes pour obtenir un très bel aspect, sans surbrillances ni coulures. Celles-ci témoigneraient de la formation d'un film en surface (le cas échéant, les éliminer rapidement par un léger égrenage).
- IMPORTANT** : pour réaliser une imprégnation optimale du bois par l'HUILE BARDAGE OPAQUE, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 h après la deuxième couche (ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%). Température ambiante comprise entre 12°C et 28°C, humidité relative inférieure à 85%. Ne pas appliquer en plein soleil : les bois sombres ont tendance à accumuler la chaleur (il est fréquent de relever, lors de journées normalement ensoleillées, des températures de surface dépassant les 50°C sur certaines essences).

Huile Bardage Opaque

ENTRETIEN

- Dès que la nuance du bois s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, appliquer une nouvelle couche d'HUILE BARDAGE OPAQUE. Ne pas appliquer aux endroits où la couleur ne s'est pas éclaircie.
 - Si besoin (entretien tardif), égrener (papier abrasif fin) puis utiliser le DÉGRISSEUR PRÉPARATEUR BOIS, avant d'appliquer l'HUILE BARDAGE OPAQUE.
- IMPORTANT :** l'aspect du bois imprégné évolue naturellement sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet : la nuance s'éclaircit, et au fil du temps, le ruissellement de l'eau est moins perceptible, le bois semble se mouiller : c'est cette évolution caractéristique qui indiquera l'opportunité de l'entretien.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

- Délai "entre 2 couches" : 20 à 40 minutes.
- Séchage complet : 24 heures.

RENDEMENT

- Imprégnation initiale : 10 m² au litre par couche (ce rendement peut varier en fonction des essences de bois).
- Imprégnation d'entretien sur toutes essences : 12 à 15 m²/L.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	RÉSINE SPÉCIALE D'IMPRÉGNATION, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Huiles modifiées avec des résines synthétiques, en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
CONSISTANCE	Gélatifiée, ne coule pas, pour un meilleur confort d'application
RECOUVRABILITÉ	20 à 40 minutes. Passé un délai de 12 heures, pratiquer toujours un égrenage préliminaire pour réouvrir les fibres et optimiser l'absorption de l'HUILE BARDAGE OPAQUE par les pores du bois
SÉCHAGE	24 heures à 20°C

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en septembre 2021.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par A s Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com