



MÉTA'LUC DERO 3F

**3 EN 1 :
DEROUILLANT
PHOSPHATANT
DEROCHANT**



LES + PRODUIT

- Le MÉTA'LUC DERO 3F élimine la rouille et passive les métaux ferreux en une seule opération
- Le MÉTA'LUC DERO 3F une fois dilué est aussi une solution dérochante, pour nettoyer les métaux non ferreux et promouvoir l'adhérence
- Retarde la reprise de rouille en stockage hors intempéries
- Le MÉTA'LUC DERO 3F améliore la tenue à la corrosion du revêtement de peinture

DESTINATION

- Intérieur & Extérieur
- Préparation des métaux ferreux et non ferreux

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Incolore
Densité	1.138 ± 0.05
Conditionnement	1L
Délai de stockage	20 mois en emballage fermé à l'abri du gel.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- 10 à 12 m² / L environ si utilisation pour éliminer la rouille et passiver. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.

MISE EN ŒUVRE FONCTION DÉROUILLANTE SUR MÉTAUX FERREUX :

Préparation des fonds :

- Éliminer par brossage les parties non adhérentes.

Application :

- Ne pas diluer
- Appliquer le MÉTA'LUC DERO 3F sur les parties corrodées soit par trempage, soit par pulvérisation, soit par application à la brosse
- Laisser agir 4 à 12 heures
- Rincer à l'eau soigneusement et abondamment, si possible au nettoyeur haute pression. Sécher. Si besoin, renouveler l'opération
- Sur pièces minces, en immersion par trempage, surveiller l'action du produit pour éviter une perforation du support
- Appliquer ensuite la peinture
- Ne pas utiliser de récipients métalliques

MÉTA'LUC DERO 3F

MISE EN ŒUVRE FONCTION DÉROCHANTE SUR MÉTAUX NON FERREUX :

Préparation des fonds :

- Éliminer par brossage les parties non adhérentes.

Mise en œuvre de la solution dérochante :

- Diluant : eau • Dilution : 1/1 soit 100% eau

Matériel d'application

- S'utilise à la brosse, au pinceau ou au trempé sans dilution.

Application :

- Tremper les parties concernées dans la solution diluée ou appliquer manuellement à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau.
- Laisser agir 5 à 10 min maximum.
- Rincer à l'eau soigneusement et abondamment, si possible au nettoyeur haute pression. Sécher. Si besoin, renouveler l'opération.
- Appliquer ensuite la peinture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Produit dangereux, respecter les précautions d'usages.
- Attention : porter impérativement des EPI : gants et protection oculaire.

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.