



Fiche sécurisée n° 262
Fiche technique n° 262
Version : mai 2021

PEINTURE TENNIS ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE

Caractéristiques principales :

- ⇒ Grande résistance à l'abrasion
- ⇒ Excellente adhérence sur tous supports sains en intérieur/extérieur
- ⇒ Empêche la prolifération des mousses, moisissures et champignons
- ⇒ Séchage rapide
- ⇒ Antiglissance
- ⇒ Sans odeur, diluable à l'eau
- ⇒ Carte couleur (vert, rouge, bleu, blanc)



| Environnement | Sanitaire | Performance | Nettoyage | Matériel | Destination | Couleurs | Consommation |
|---------------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Blanc Rouge Vert Bleu | 5 à 6 m ² /KG |

Domaine d'utilisation

Le **SMATCH** est une peinture acrylique destinée à la réalisation ou à la rénovation de cours de tennis. Le **SMATCH** renferme des agents anticryptogamiques pour empêcher la prolifération des mousses, moisissures et champignons.

Le **SMATCH** a été spécialement mis au point pour les cours de tennis auxquels il apporte couleur, longévité, antiglissance et facilité de mise en œuvre.

Le **SMATCH** s'applique parfaitement sur béton, ciment, enrobés bitumineux, bois et résine.

Pour tout autre domaine d'application : demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

Appliquer sur supports propres, secs, sains et cohérents. Laver à haute pression si besoin et laisser sécher.

Sur fonds neufs (ciment), attendre 28 jours. Neutraliser l'alcalinité du ciment avec une solution de **NEPSOL** dilué à 10% dans l'eau. Rincer à grande eau. Laisser sécher quelques jours avant la mise en peinture.

Sur fonds anciens sains : effectuer un nettoyage et démoussage minutieux l'aide de **NEPSOL**. Rincer abondamment à l'eau. Laisser sécher quelques jours avant la mise en peinture.

2. Préparation du SMATCH

Le **SMATCH** est prêt à l'emploi.

En cas de porosité du support ou d'impression, ajouter 5 % d'eau dans la première couche, la seconde couche sera employée pure.

3. Application

Intervalle entre chaque couche 3/4h. Application à la brosse, rouleau ou pistolet airless (dilué à 5% d'eau).

Peut être appliqué sur un support légèrement humide.

4. Recommandations

- Respecter les données techniques, ci-dessous, température, hygrométrie...
- Environ 350KG sont nécessaires pour un court de tennis sur ciment fermé.

Données techniques

| | |
|--|--|
| Aspect | Mat velouté non glissant |
| Taux de brillance | |
| Couleur | Vert tennis, rouge tennis, bleu tennis, blanc |
| Composant principal | Polyuréthane phase aqueuse monocomposant |
| Conditionnement | 5 KG en blanc – 20KG |
| Consommation | 300 à 350 kg pour un court en ciment fermé - 5m ² /KG |
| Destination | Intérieur/extérieur |
| Densité | 1.43 (+/-0.05) |
| Temps de séchage | Hors poussières : 30 minutes Sec : 3 heures Recouvrable : 3 à 4 heures Circulable léger : 24 heures Jouable : 48 à 72 heures |
| Température ambiante de travail | Mini > 5 °C (si inférieur pas de séchage) Maxi < 35°C Humidité relative < 80% |
| Température du support | T° support > à 3°C du point de rosée |
| Résistance à l'abrasion | |
| Résistance à l'agression chimique | |
| Matériel d'application | Brosse, rouleau ou pistolet |
| Nettoyage du matériel | Eau |
| Dilution | 5% d'eau |
| Stockage | Lieu sec ; tenir à l'abri du gel |
| Classification | AFNOR, famille 1 classe 7a2 |
| Taux de COV | <1gr/L |
| Fiche de données sécurité | Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr |

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : inflammable ; conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.
- Réservé à l'usage professionnel.

Observations

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.