


XTREM PRIM H2O

Primaire d'accrochage multi-supports Résines acryliques en phase aqueuse Intérieur/Extérieur

Usages	- Intérieur / Extérieur - Primaire d'accrochage multi-supports - Supports intérieurs et extérieurs - Travaux neufs et rénovation
Propriétés  *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)	- Excellente adhérence sur de nombreux supports fermés ou lisses : carrelage, faïence, PVC rigides, bardages galvanisés, certains métaux non ferreux, bois, ... - Opacifiante - Microporeuse - Recouvrement dans la journée - Additif anti-flash rust - Règle l'absorption des supports
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 7b2.

Caractéristiques

Aspects du feuil sec	Mat velouté
Densité du blanc	1,41
Extraits secs	58% en poids 44% en volume
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max. 139 g/L de COV
Séchage et durcissement A 23°C et 50% H.R.	- Sec : 1h - Recouvrable : 6h
CDT / Teintes	1L & 3L : Blanc
Conservation	2 ans en emballage d'origine, non ouvert - Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer le bidon après usage.
Recommandations particulières	Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
Hygiène et sécurité	- Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur. - Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com)

XTREM PRIM H2O

Mise en œuvre

Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	8 à 10 m²/L selon les supports et le mode d'application choisi.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Dilution	- Prêt à l'emploi - Peut-être dilué de 5 à 10% en volume en fonction de l'absorption des fonds et du matériel d'application utilisé
Nettoyage des outils	A l'eau
Conditions climatiques	En conformité avec la norme NF P74 201-1 référence DTU 59/1, paragraphe 6.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1 - Intérieur : Carrelage, faïence, verre, céramique (intérieur, pièces sèches) Métaux ferreux non condensant après protection antirouille Métaux non ferreux non condensant (cuivre, zinc, inox) Plâtre et dérivés (non hydrofuges et non pulvérulents) Supports à base de liants hydrauliques (en intérieur) Bois et dérivés, stratifiés - Intérieur et extérieur (systématiquement recouvert d'une peinture satinée ou brillante): PVC rigides après ponçage systématique Bois et dérivés de bois protégés (classe 1 et 2 - cf norme EN 350 & 460), mélaminé, contreplaqués, panneaux de particules, non fendus, ni gercés, ni pourris, sans stagnation d'eau ou de neige Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes ou dures (sauf bi-composants et produits minéraux)
Ne pas appliquer sur :	- Badigeons, fonds farinants - Bois particuliers : Teck, Iroko, Western Red Cedar, Doussié, Châtaignier, Chêne - Peintures bi-composantes, PVDF et produits minéraux - Surfaces grasses et mal préparées Autres supports : nous consulter
Préparation des fonds	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières - Non Revêtus : Bois et dérivés : dégraissage et élimination des exsudations si nécessaire, puis ponçage léger de l'impression. - Revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Tableau de mise en œuvre

Primaire	1 couche d'Xtrem Prim H2O**
Finition	1 à 2 couches selon la finition*

* Se référer aux fiches techniques correspondantes. ** Attention : Ne pas utiliser dans une ambiance très humide permanente. N'est pas destiné à être recouvert par des revêtements muraux lourds collés, ni les papier-peints vinyliques.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Plasdox.