

XTREM PRIMULTRA SB

Primaire d'accrochage multi-suppports antirouille Résines alkydes modifiées en phase solvant Intérieur/Extérieur

Usages	- Intérieur / Extérieur - Primaire d'accrochage universel antirouille - Supports intérieurs et extérieurs - Travaux neufs et rénovation
Propriétés EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	- Très bonne adhérence y compris sur supports difficiles : plastiques, prélaqués, métaux ferreux et non ferreux, etc... - Bon couvrant - Séchage rapide - Bon pouvoir inhibiteur de rouille - Film tendu - Adapté pour être recouvert par des laques. - Bloque les tâches hydrodilubles
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a.

Caractéristiques

Aspects du feuil sec	Mat tendu
Densité du blanc	1,44
Extraits secs	76% en poids 58% en volume
COV	Valeur limite en UE pour ce produit [cat. A/i] : 500 g/L [2010]. Ce produit contient max. 499 g/L de COV
Séchage et durcissement A 23°C et 50% H.R.	- Sec : 4 h - Recouvrable : 12h Complet durcissement : 1 semaine. <i>Le séchage peut être retardé par temps froid ou humide</i>
CDT / Teintes	1L & 3L : Blanc
Conservation	2 ans en emballage d'origine, non ouvert - Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer le bidon après usage.
Recommandations particulières	Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
Hygiène et sécurité	- Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur. - Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com)

XTREM PRIMULTRA SB

Mise en œuvre

Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	10 à 18 m²/L (en utilisation comme primaire d'adhérence) 10 à 12 m/L (en utilisation comme primaire antirouille)
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Dilution	- Prêt à l'emploi - Peut-être dilué de 5 à 10% au white spirit en fonction de l'absorption des fonds et du matériel d'application utilisé
Nettoyage des outils	White Spirit, immédiatement après usage.
Conditions climatiques	En conformité avec la norme NF P74 201-1 référence DTU 59/1, paragraphe 6.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1 - Métaux ferreux, exempts de rouille et de calamine. - Métaux non ferreux (cuivre, aluminium non anodisé) - Zinc et galvanisés anciens ou dérochés - Plastiques (chlorure de polyvinyle dur, polyester, PVC sauf polystyrène et polypropylène) - Prélaqué ancien - Fibres de verre - Métaux revêtus d'anciennes peintures ou de vernis adhérents - Carrelage, faïence (intérieur, pièces sèches)
Ne pas appliquer sur :	- Supports sales, gras ou humides - Rouille et calamine - Polystyrène, polyéthylène en application directe - GLASAL® (utiliser DOXFOND) - Supports alcalins - Aluminium anodisé Autres supports : nous consulter
Préparation des fonds	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières - Élimination de la rouille et des peintures non adhérentes par grattage, brossage, ponçage - Dégraissage des supports - Galvanisation neuve : dérochage obligatoire

Tableau de mise en œuvre

Supports	A usage de primaire d'adhérence (métaux non ferreux, galvanisation, plastiques,...)	A usage de primaire antirouille (métaux ferreux)
Préparation	Préparation de surface adaptée	
Primaire	1 couche très fine d'XTREM PRIM ULTRA SB	1 couche d'XTREM PRIM ULTRA SB (épaisseur recommandée: 35 à 45 µm sec)
Finition*	2 couches de peintures de finition (sauf peintures époxy et polyuréthannes bi-composant)	

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Plasdox.