



PARA-DOX GCPV

EXTERIEUR

IMPRESSION OPACIFIANTE ET GRANULEUSE FORMULEE

AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES EN PHASE SOLVANT

Usages

- Fixateur pigmenté spécialement adapté aux supports Grès cérame – Pâte de verre de petite taille (5x5cm).
- Convient pour fonds bruts ou revêtus, poreux ou non.
- Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- Excellente adhérence.
- Granulométrie étudiée pour faciliter l'application de revêtements garnissant.
- Régule l'absorption des fonds.
- Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage.
- Microporeux.
- Insaponifiable
- Recouvrable par la plupart des peintures et revêtements en phase solvant ou aqueuse

Classification

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b1.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- Mat, granuleux (grains de silice)

Densité du blanc

- 1,32

Extraits secs

- 62% en poids
- 39% en volume

COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h.) : 750g/l (2010).
Ce produit contient max 749g/L COV.

Point éclair

- 41°C

Séchage et durcissement

A 20°C et 60% H.R.

- Hors poussière : 30 minutes
- Sec : 2 heures
- Recouvrable : 24 heures.

Teintes

- Blanc uniquement en 15L

Conservation

- 1 an en emballage d'origine

Hygiène et Sécurité

- Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site www.plasdox.com)
- Inflammable

Mise en œuvre

Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sur supports lisses et non absorbants : 0,200 kg/m² soit 6 à 7 m²/litre env. ○ Sur supports lisses et absorbants : 0,350 kg/m² soit 4 m²/litre environ ○ Sur supports structurés : 0,500 kg/m² soit 3 m²/litre environ
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> ○ Brosse, rouleau méché.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> ○ Prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> ○ White Spirit.
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> ○ En conformité avec la norme NF P74-201-1 référence DTU 59/1, paragraphe 6.1.
Supports	<p>Etat et qualité conformes au DTU 59.1 et 42.1</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Béton banché, conforme au DTU 23/1 (parement soignés), béton préfabriqué lourd et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau). ○ Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26/1 (mortier de liants hydrauliques). ○ Panneaux en fibres-ciment bruts ○ Grès Cérame, Pâte de verre ○ Plâtre extérieur dit à la parisienne. ○ Enduits tyroliens, enduits monocouches ○ Pierre de taille saine, brique ○ Peintures polyuréthane de maçonnerie
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none"> ○ Béton cellulaire (préférer PARA-DOX FIXATEUR) ○ RSE, RPE, ITE enduits minces ○ Glasal® (utiliser DOXFOND) ○ Tôles prélaquées <p>Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.</p>
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> ○ Toutes préparations selon les DTU 59.1 et 42.1 ○ Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET CS.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none"> ○ Prévoir une légère dilution avec Diluant essence F sur supports structurés.

Tableau de mise en œuvre

Impression ou primaire	1 couche de PARADOX GCPV
Finition	Peinture ou revêtement de façade à fonction décorative ou d'imperméabilité en phase aqueuse ou phase solvant

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

« Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Plasdox. »