

# EKOTAG PEINTURE

**CIMENTOL**

**PEINTURE DE PROTECTION ANTIGRAFFITI  
PERMANENTE BI-COMPOSANTE  
POLYURETHANE EN PHASE AQUEUSE**

Fiche sécurisée n° 465  
Fiche technique n° 465  
Version : aout 2023



**Caractéristiques principales :**

- ⇒ **Très résistant à la pénétration des graffitis et des solvants : évite l'adhérence des tags**
- ⇒ Accrochage sur de nombreux supports
- ⇒ Pas de détrempe des fonds peints
- ⇒ Elimination aisée des tags grâce au nettoyeur anti-graffiti **EKOTAG CLEANER**
- ⇒ Ne jaunit pas, ne mate pas
- ⇒ Existe en mat, satin ou brillant
- ⇒ Sans solvant, sans odeur

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Bases à teinter	 10 à 12m <sup>2</sup> /L

## Domaine d'utilisation

L'**EKOTAG PEINTURE** est une peinture destinée à la protection des supports afin de traiter facilement les tags ou graffitis. C'est une peinture en phase aqueuse qui s'utilise à l'extérieur comme à l'intérieur sur des supports tels que pierre, béton, fibrociment, bois, métaux, plastiques et peintures. C'est un système permanent qui convient parfaitement pour des ravalements et des soubassements, RPE ou tous supports délicats de type : coffret PVC, panneau routier. Ce système est hydrofuge et anti-affiche.

L'**EKOTAG PEINTURE** est livrée en deux composants qui réagissent entre eux après mélange pour former un film parfaitement résistant et fermé aux solvants après 48H. La résistance de ce film au solvant permet un nettoyage fréquent sans altérer la qualité et l'aspect du film. Le système anti-graffiti conserve toutes ses propriétés anti-graffiti après 120 effaçages (en brillant).

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur [info@cimentol.fr](mailto:info@cimentol.fr)

## Mode opératoire

### 1. Préparation du fond

Support parfaitement sec. Gratter et brosser les supports avant d'opérer et dépeussier.

### 2. Utilisation du système ANTIGRAFFITI EKOTAG

- a. Application d'un primaire type **EKOPRIM** (impression acrylique universelle tous supports) + couche de finition.

- b. **PEINTURE ANTIGRAFFITI EKOTAG** : Mélanger les deux composants en intégrant la totalité du durcisseur livré avec le produit. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless en deux couches pour obtenir un film plus dur, plus homogène. Le mélange est utilisable durant **3 heures** après mélange. L'efficacité maximum du produit est atteinte entre 48H et 72H. Appliquer la 2<sup>ème</sup> couche quand la 1<sup>ère</sup> n'est pas encore complètement polymérisée (poisseuse) afin de faciliter l'accrochage.
- c. **NETTOYANT EKOTAG CLEANER** : Lorsqu'une surface est souillée par un graffiti, éliminer la partie contaminée avec le nettoyant anti-graffiti.

### 3. Précautions d'emploi - Enlèvement des graffitis

Respecter les temps de séchage de la couche à protéger (solvanté 8 jours, aqueuse 3 jours)

#### Données techniques

<b>Aspects</b>	Mat, satin ou brillant
<b>Taux de brillance</b>	
<b>Couleur</b>	Blanc et bases
<b>Composant principal</b>	Polyuréthane bi-composant
<b>Conditionnement</b>	1L – 3L – 10L
<b>Consommation</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /L
<b>Destination</b>	Intérieur/extérieur
<b>Densité</b>	1.20
<b>Extrait sec</b>	
<b>Temps de séchage</b>	Hors poussière : 1 à 2 heures Sec : 2 heures Dur : 8 heures
<b>Température ambiante de travail</b>	8°C < T°C < 28 °C Humidité relative < 80%
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet airless
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau
<b>Dilution</b>	Eau, max 2%
<b>Stockage</b>	Craint le gel et les fortes chaleurs
<b>Classification</b>	NFT 36005 famille 1 classe 7B2
<b>Label Excell +</b>	Attestation N°2016-11-035-01
<b>Taux de COV</b>	
<b>Fiche de données sécurité</b>	Disponible par fax ou Internet à <a href="http://www.cimentol.fr">www.cimentol.fr</a>

#### Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable, conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.
- Réserves d'usage : contact indirect. Ventiler pendant et après application. Ne pas employer dans un local confiné. Porter un matériel de protection adéquat.

#### Observations

L'application de ce type de peinture est conforme au DTU 59.3.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Contient plus de 0.1% de polymères libres de Diisocyanates. Tout utilisateur est tenu de suivre une formation sur [www.safeusediisocyanates.eu](http://www.safeusediisocyanates.eu)

Produit réservé à l'usage professionnel