



Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales

Edition 11/2025

Tapiflex Essential 3 Tapiflex Essential 4

QB 30



<https://evaluation.cstb.fr>

DONNEES TECHNIQUES	NORMES	TAPIFLEX ESSENTIAL 3	TAPIFLEX ESSENTIAL 4
CLASSIFICATION			
Norme de spécifications			NF EN 651
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33-42	34-42
Classement UPEC		U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	305-107.1	305-108.1
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2		T
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES			
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341		23 X 2
Epaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	3,3	3,45
Epaisseur couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,50	0,65
Masse surfacique totale (g/m ²)	NF EN ISO 23997	2 770	2 940
PERFORMANCES MARQUAGE		CE EN 14041	
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl-s1 - support ciment Cfl-s1 - support bois	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m ² K/W - apte au sol chauffant	
Potentiel de charge électrostatique	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)	
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Valeur moyenne mesurée** : 0,12 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	20 dB	
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe A	
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 ou R10 *	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%	
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	
Traitement de surface		Top Clean XP™	
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES			
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m ³	
Contenu recyclé		20%	
Empreinte carbone		10,52 kg CO ₂ e /m ²	
DOMAINES D'UTILISATION			
Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier du CSTB 3782 (10/17).			
MISE EN ŒUVRE			
La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1 et au guide de pose disponible sur le site Internet https://www.tarkett.fr			
Les décors bois se posent en sens identique.			
Les autres autres décors se posent en sens inversé.			
ENTRETIEN			
Le traitement TopClean XP™ réalisé en fabrication facilite l'entretien quotidien et l'élimination des taches. Il dispense de l'application d'une métalisation.			
Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.			

* La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

* Le décor Citizen Oak est classé R10.

** pour information, non contractuel

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 11/2025)



** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, émanant d'un revêtement de sol. Échelle de notation par émission, sur une échelle de classe silencieuse de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Tarkett