



Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales

# iQ Eminent

Edition 11/2025

QB 30

<https://evaluation.cstb.fr>

DONNES TECHNIQUES	NORMES	iQ Eminent
<b>CLASSIFICATION</b>		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-001.1-22/24
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	P
<b>CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES</b>		
Format rouleaux : Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341	23 x 2
Format dalles (cm)	NF EN ISO 24342	61 x 61 - Boîte de 14 dalles / boîte de 5,21 m <sup>2</sup>
Epaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	2,00
Masse surfacique totale (g/m <sup>2</sup> )	NF EN ISO 23997	2 800
<b>PERFORMANCES MARQUAGE</b>		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,01 m <sup>2</sup> K/W (apte au sol chauffant)
Potentiel de charge électrostatique	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : $\leq 0,10$ mm Meilleur valeur mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	5 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 *
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : $\leq 0,40\%$ Valeur mesurée (lés) : < 0,40% Valeur mesurée (dalles) : < 0,25%
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	$\geq 7$
Traitement de surface		IQ PUR
Résistance chimique	ISO 26987	Excellent
Résistance aux micro-organismes	ISO 846 part C	Ne favorise pas le développement
Emissions particulières	ISO 14644-1	ISO 4
Test Riboflavin	Fraunhofer method	Classe 0 : Excellent
Facilité de décontamination	ISO 8690 – DIN 25415	Excellent
<b>PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES</b>		
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	< 10 µg/m <sup>3</sup>
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m <sup>3</sup>
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Disponible en version PVC bio-attribué		Oui
Contenu recyclé		25,5%
Empreinte carbone (A-D) sur 30 ans		9,12 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
<b>AUTRE PERFORMANCE</b>		
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible
<b>DOMAINES D'UTILISATION</b>		
Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier du CSTB 3782_V2 de juin 2018.		
<b>MISE EN OEUVRE</b>		
La mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.12 et au Guide de Pose disponible sur le site Internet <a href="https://www.tarkett.fr">https://www.tarkett.fr</a> Les disposés en sens inversé, joints soudés à chaud et complétés par une étanchéité en rives en locaux E3.		
<b>ENTRETIEN</b>		
L'entretien doit être réalisé conformément au Guide d'Entretien disponible sur le site Internet <a href="https://www.tarkett.fr">https://www.tarkett.fr</a> Le traitement polyuréthane réalisé en fabrication facilite l'entretien quotidien et l'élimination des taches. Il dispense de l'application d'une métalisation.		

\*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 11/2025)



Déclaration des performances : <https://professionnels.tarkett.fr>