



iD Mixonomi

CERTIFICATION	NORMES	iD Mixonomi
Classification	NF EN ISO 10874	23 - 34 - 43

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	iD Mixonomi
Format (cm)	NF EN ISO 24342	38,486 x 66,66 9,62 x 38,486 33,33 x 38,486 20 x 23,094 10 x 50
Conditionnement (m²)		2,56 m² - 20 2,56 m² - 80 1,92 m² - 20 2,04 m² - 60 3,75 m² - 75
Format (cm)	NF EN ISO 24342	25 x 25 16,66 x 38,486 38,486 x 38,486 19,243 x 19,243
Conditionnement (m²)		3,72 m² - 60 1,92 m² - 40 2,56 m² - 40 1,92 m² - 120
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	2,50
Couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,70
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Poids total (g/m²)	NF EN ISO 23997	4000

PERFORMANCES	NORMES	iD Mixonomi
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} s1
Stabilité dimensionnelle	NF EN ISO 23999	< 0,10 %
Glissance (coef.)	NF EN 13893	R9 - $\mu \geq 0,30$ (classe DS)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10 ⁹ Ω
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W (apte au sol chauffant - max 27°C)
Solidité lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³

DEVELOPPEMENT DURABLE

Composés organiques volatiles 	Matières recyclées 	Phtalate 	Programme de recyclage 	Emission dans l'air intérieur*
--	-------------------------------	---------------------	-----------------------------------	---

DOMAINES D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahiers CSTB 3509 (11/04).

MISE EN ŒUVRE

La mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1.
 Le support doit être plan, lisse, sec et sain. Le produit de ragréage autolissant doit être classé P3.
 La température du support et de l'atmosphère doivent être au moins égales à + 12°C. Collage à l'aide d'une émulsion acrylique préconisée par Tarkett.
 Pose en bord à bord à joints vifs. La pose terminée, prévoir un second marouflage à l'aide d'un maroufleur à rouleaux.

ENTRETIEN

Le traitement **TopClean XP™** réalisé en fabrication facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et ne nécessite pas l'application d'une émulsion.
 Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.
 Évitez les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)