

iD INSPIRATION LOOSE-LAY

FICHE TECHNIQUE

CERTIFICATION	Normes	iD Inspiration Loose-Lay
Classification européenne	EN ISO 10582:2010	PVC Hétérogène Compact
	EN ISO 10874	Commercial: 33 Industriel: 42
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Épaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Poids total	EN ISO 23997	7500 g/m ²
Chanfreins	-	Oui - 4 chanfreins sur 3 références
Traitement de surface (PUR)	-	Oui - TopClean XP™
Formats	EN ISO 24342	
	Lames	22,90 x 121,90 cm 10 lames/boîte = 2,79 m ² - 52 boîtes/palette = 145,65 m ² 25,4 x 152,4 cm 8 lames/boîte = 3,10 m ² - 52 boîtes/palette = 161,03 m ²
	Dalles	30,50 x 61 cm 14 dalles/boîte = 2,60 m ² - 54 boîtes/palette = 140,65 m ² 60 x 60 cm 8 dalles/boîte = 2,88 m ² - 40 boîtes/palette = 115,20 m ²
PERFORMANCES MARQUAGE CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	EN 14041	0131-0055-DoP-2015-01
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1 en pose libre sur substrats en bois et sur substrats classés A2fl-s1 et A1fl P135926-DE/7
Charges électrostatiques	EN 1815 EN 1081	<2 kV sur ciment > 10 ⁹ Ohm
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Glissance (coef.)	EN 13893	μ ≥ 0.30
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 8 dB
Glissance	DIN 51130	R9
Test du pied de meuble	EN 424	Pas de dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bon
Apte au sol chauffant	-	Oui - max. 27 °C
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	<100 µg/m ³
Recyclable	-	100%
Plastifiants	-	Phthalate-free

Informations susceptibles d'être modifiées (édition 12/18)

D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr

Customs Tariff: 4820 5000



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

