

LINOLEUM

Lino Tarkett Loose-Lay

DONNEES TECHNIQUES	NORMES	Lino Tarkett Loose-Lay
CLASSIFICATION		
Norme de spécifications		NF EN 687
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 34 - 42
CARACTÉRISTIQUES		
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341	≤ 16 x 2*
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	4,3
Masse surfacique totale (g/m²)	NF EN ISO 23997	5000
PERFORMANCES MARQUAGE CE		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _{fl} s1, sur supports incombustible
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,017 m²K/W - Apte au sol chauffant
Potential de charge électrostatique	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Exigence de la norme : ≤ 0,40 mm Valeur moyenne mesurée: ≤ 0,25 mm
Flexibilité	NF EN ISO 23344 Méthode A	≤ 30 mm Ø
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 14 dB
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe B < 75 dB
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Conforme avec les chaises utilisant des roulettes de type W (norme EN 12529)
Résistance à la glissance	DIN 51130	R9**
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,15 % Valeur moyenne mesurée* : ≤ 0,04%
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Envers		Liège
Traitement de surface		xf²
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³
Contenu biosourcé		60%
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Electricité renouvelable		100%
Détermination de l'activité antibactérienne	ISO 22196	Naturellement antibactérien
DOMAINES D'UTILISATION		
Locaux au plus U4P3E1/2C2 - établissements d'enseignement, bâtiments hospitaliers et administratifs ou autres - tels que définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier du CSTB 3782.		
MISE EN ŒUVRE		
Pour les revêtements de sol, la mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions générales de la norme NF DTU 53.12 P1-1-4 complété par notre guide de pose spécifique disponible auprès de votre représentant commercial Tarkett.		
ENTRETIEN		
Le traitement de protection xf²™ appliqué en fin de fabrication évite le décapage et la métallisation pendant toute la durée de vie du produit, permettant ainsi une mise en trafic immédiate après le nettoyage de fin de chantier. Entretien courant par aspiration et/ou balayage humide avec un détergent neutre (pH 6/8). Recommandations détaillées dans notre Guide Entretien disponible sur demande.		

*Longueur non standard

**La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 11/2025)

