

iD Click Ultimate 30

Fiche technique

Classification	Norme	
Type de revêtement de sol	EN ISO 10582	Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle
Classe d'usage résidentielle	EN ISO 10874	23 Intense
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	31 Modéré
Caractéristiques techniques certifiées	Norme	
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5,50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	8900 g/m ²
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I
Performances pour le Marquage CE	Norme	
Déclaration de performance	0197-0056-DoP-2022-11	
Performances Techniques	Norme	
Traitement de surface	TEKTANIUM®	
Chanfreins	4 sides	
Grainage au registre	Oui (sur une sélection de décors)	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Valeur requise : ≤ 0,15 % Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 24346	≤ 11 mm
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Sonorité à la marche	EN ISO 31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,06 m ² ·K/W
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne résistance
Glissance (coef.)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Résistance au pelage		≥ 50N/50mm
Compatible avec chauffage au sol		Compatible (température maximale de surface 27°C)
Développement Durable, Environnement et Qualité de l'Air	Norme	
Emissions COVT après 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Recyclabilité avec ReStart®		Recyclable
Contenu recyclé		20 %
Sans phtalate		100% sans phtalate
Dimensions et décors		
Lame	Lames 1200 x 200,5mm - 7 Lames=1,684 m ² /boîte - 52 boîtes/palette	
Dalle	Dalles 640 x 320mm - 9 Dalles=1,843 m ² /boîte - 48 boîtes/palette	
Nombre de décors disponibles	22	



Les informations ci-dessus peuvent faire l'objet de modifications au profit d'une amélioration complémentaire (07/03/2023). Conformément au Règlement Européen N° 305/2011 pour le Marquage CE, les Déclarations de Performance sont disponibles sur notre site <https://www.tarkett.com> Les recommandations de Tarkett concernant la mise en œuvre, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour les recommandations.

