

PVC
HÉTÉROGÈNE

iD Comfort Acoustic

QB 30


<https://evaluation.cstb.fr>

DONNEES TECHNIQUES	NORMES	ID Comfort Acoustic
CLASSIFICATION		
Norme de spécifications		EN 14041
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23-32
Classement UPEC		U2sP3E1/2C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	305-128-1
Teneur en agent liant	NF EN 11638	Type I
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES		
Longueur x largeur (cm)	NF EN ISO 24341	120x20 50x50
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	3,15
Épaisseur couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,35
Masse surfacique totale (g/m²)	NF EN ISO 23997	3040
PERFORMANCES MARQUAGE CE		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m²K/W - apte au sol chauffant
Potentiel de charge électrostatique	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur moyenne mesurée : 0,15 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w 19 dB
Sonorité à la marche revendiquée	NF S31-074	Classe A
Résistance au glissement	DIN 51130	R10*
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur mesurée : < 0,10%
Test du pied de meuble	NF EN 424	Pas de dommage
Test de la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	Pas de dommage
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		Top Clean XP
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affecté
Méthode d'installation		Plombante poissée ou collée
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES		
Contenu recyclé		33%
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	E1
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
MHS		Oui
DOMAINES D'UTILISATION		
Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier du CSTB 3782 (07/2018).		
MISE EN ŒUVRE		
La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.12 P1-1-1 et au guide de pose disponible sur le site Internet https://www.tarkett.fr		
Le format lame se pose : dans le même sens.		
Le format dalle se pose : à 90°		
ENTRETIEN		
Le traitement TopClean XP™ réalisé en fabrication facilite l'entretien quotidien et l'élimination des taches. Il dispense de l'application d'une métallisation.		
Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.		
Évitez les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.		

* La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 11/2025)

