



Revêtement de sol 100 % PVC sans phtalates (hors produit recyclé) en dalle et en lame selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PUR pour faciliter l'entretien. Chanfrein sur les 4 côtés.



CLASSIFICATION	NORMES	UNITÉS	
Norme produit	EN ISO 10582		Revêtement de sol hétérogène
Classement Européen	EN ISO 10874	classe	34-43
Classement UPEC	QB 30		U4 P3 E2* C2 - N° 702/302-001.2
* Selon le support			
CARACTÉRISTIQUES	NORMES	UNITÉS	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 20,80 x 124,30 cm Dalle : 49,65 x 99,65 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,70
Traitement de surface			Polyuréthane PUR
Groupe d'abrasion	EN 660-2	mm³	≤ 2 (Groupe T)
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	3960
PERFORMANCES	NORMES	UNITÉS	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	≤ 0,10 (norme ≤ 0,25)
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc: ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	4
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	cycles	25000 (sans dommage)
Résistance au glissement	DIN 51130	groupe	R10
Glissance (coef.)	EN 13893	classe	DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		Bonne
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/m.k	0,25
Chauffage par le sol	EN 12524		Compatible plancher chauffant (max 27 °C)
Comportement électrique	EN 1815	kV	< 2 (antistatique)
ENVIRONNEMENT	NORMES	UNITÉS	
Emissions dans l'air : TVOC à 28 jours	ISO 16000-6	µg/m³	< 10 (Classe A+)
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	µg/m³	E1 (non détecté)
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE		Conforme

DESCRIPTION	
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)

CONDITIONNEMENT	Lames 20,80 x 124,30 cm - carton de 14 lames = 3,62 m² Dalles 49,65 x 99,65 cm - carton de 8 dalles = 3,96 m²
-----------------	--

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS D'ENTRETIEN	Se référer au site : www.liberty-floor.com
---------------------------------------	---