

CLASSIFICATION		Normes	
Norme produit <i>Product standard / Norma del prodotto / Produktnorm / Tuotteen valmistusstandardi / Norma del producto</i>		EN 1307	Revêtement de sol vinyle tissé plombant avec sous-couche intégrée / <i>Loose lay woven vinyl acoustic floor</i>
Classement Européen <i>European classification / Classificazione Europea / Europäische Klassifizierung / Eurooppalainen luokitus / Clasificación europea</i>		EN ISO 10874	23-33
CARACTÉRISTIQUES		Normes	Unités
Format <i>Dimensions / Formati / Format / Koko / Formato</i>		EN 994	cm 50 x 50
Épaisseur totale <i>Overall thickness / Spessore totale / Gesamtdicke / Kokonaispaksuus / Espesor total</i>		ISO 1765	mm 5 (4 + 1 IXPE)
Traitement de surface <i>Surface treatment / Trattamento superficie / Oberflächenbehandlung / Pintakäsittely / Tratamiento superficial</i>		-	- EPT™ Shield (Clean Guard PU)
Poids total <i>Total weight / Peso / Gesamtgewicht / Kokonaispaino / Peso total</i>		ISO 8543	g/m² 6600
PERFORMANCES		Normes	Unités
Stabilité dimensionnelle <i>Dimensional stability / Stabilità dimensionale / Dimensionsstabilität / Mittapysyvyyt / Estabilidad dimensional</i>		ISO 2551 / EN 986	% ≤ 0,20
Incurvation <i>Curve / Incurvatura / Krümmung / Kaareutuvuus / Curvatura</i>		EN 986	mm ≤ 2
Réaction au feu <i>Fire behaviour / Classe di resistenza al fuoco / Brandverhalten / Paloluokka / Reacción al fuego</i>		EN 13501-1	- Classe / Rank B _f l-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔL _w) <i>Impact sound reduction / Riduzione rumore d'urto / Schalldämmung / Askeläänieristys / Reducción del sonido de impacto</i>		EN ISO 717-2	dB 19
Coefficient d'absorption acoustique (α _w) <i>Sound absorption / Isolazione acustica / Schallabsorptionsgrad / Äänen absorptio / Absorción de los ruidos</i>		EN ISO 354	mm 0,05
Poinçonnement statique rémanent <i>Residual indentation / Impronta residua / Resteindruckverhalten / Jäännöspainuma / Punzonamiento estático residual</i>		EN ISO 24343-1	mm ≤ 0,25
Résistance à la chaise à roulettes <i>Castor chair suitability / Resistenza alla sedia a rotelle / Stuhlrollen-Beständigkeit / Tuolinpyöränkestävyys / Resistencia a sillas con ruedas</i>		EN ISO 4918	- 25 000 cycles (sans dommage / without damage)
Résistance au glissement <i>Slip resistance / Resistenza allo scivolamento / Rutschhemmung / Liukuesteluokka / Resistencia al deslizamiento</i>		DIN 51130	- Groupe / Group R10-R11 (selon les décors / depending on patterns)
Glissance (coef.) <i>Slip resistance (coef) / Resistenza allo scivolamento (coef.) / Gleitreibung (Koeffizient) / Kitka / Resistencia al deslizamiento (coefic.)</i>		EN 13893	- Classe / Rank DS (≥ 0,30°)
Solidité des couleurs à la lumière <i>Colour fastness to artificial light / Resistenza alla luce / Farbechtheit gegenüber Licht / Värien valonkesto / Solidez de los colores a la luz</i>		EN ISO 105-B02	- ≥ 6 degrés / degrees
Résistance des joints (tambour Vettermann) <i>Resistance to damage at cut edges</i>		EN ISO 10833	- Sans dommage / Without damage
Résistance au pelage <i>Delamination</i>		EN ISO 11857	N/50mm ≥ 40
Résistance aux taches <i>Stain resistance / Resistenza alle macchie / Fleckbeständigkeit / Tahrankestävä / Resistencia a las manchas</i>		EN ISO 26987	- Bonne / Good
Résistance thermique <i>Thermal conductivity resistance / Resistenza termica / Wärmedurchlasswiderstand / Lämmönjohtavuus / Resistencia térmica</i>		ISO 8302	m².k/W 0,02
Chauffage par le sol <i>Underfloor heating / Riscaldamento a pavimento / Fußbodenheizung / Lattialämmitys / Calefacción por suelo radiante</i>		EN 12524	- Convient / Suitable (≤ 27 °C)
Comportement électrique <i>Electrical behaviour / Comportamento elettrico / Elektrisches Verhalten / Sähköominaisuudet / Comportamiento eléctrico</i>		EN 1815	kV ≤ 2 - Antistatique / Antistatic
ENVIRONNEMENT		Normes	Unités
Émissions dans l'air : TVOC (28 jours) <i>VOC Emissions / Emissioni VOC / Emissionen in die Luft TVOC (28 Tagen) / VOC-päästöt: TVOC (28 päivän) / Emisiones al aire: TVOC (28 días)</i>		EN 16516	µg/m³ < 100 / A+
Formaldéhyde à 28 jours <i>Formaldehyde at 28 days / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd nach 28 Tagen / Formaldehydi 28 päivän jälkeen / Formaldehído a los 28 días</i>		EN 717-1	- E1
REACH - Règlement européen <i>European rules / Regolamento europeo / EU-Verordnung / Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset / Reglamento europeo</i>		1907/2006/CE	- Conforme / Compliant
DESCRIPTION			
Description du produit <i>Product description / Descrizione del prodotto / Produktbeschreibung / Tuotekuvaus / Descripción del producto</i>		Revêtement de sol vinyle tissé plombant avec sous-couche intégrée. Traitement de surface EPT™ Shield (Clean Guard PU) pour faciliter l'entretien. / <i>Loose lay woven vinyl acoustic floor. EPT™ Shield (Clean Guard PU) treatment.</i>	
Conseils d'utilisation <i>Usage tips / Consigli d'uso / Nutzungsempfehlungen / Käyttöohjeita / Recomendaciones de uso</i>		Bureaux, locaux commerciaux et halls / <i>Offices, commercial premises and hallways</i>	
Garantie <i>Guarantee / Garanzia / Garantie / Takuu / Garantía</i>		5 ans en usage commercial (selon conditions) / <i>5 years for commercial use (depending on)</i>	
CONDITIONNEMENT			
Carton de / <i>Box of</i> : 10 dalles / <i>tiles</i> 50 x 50 cm = 2,50 m²			
MISE EN ŒUVRE / CONSEILS D'ENTRETIEN www.liberty-floor.com			



Classe 23-33

