

**DESCRIPTION**

|                                                                                                                                               |                     |                      |                                              |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Epaisseur totale</b>                                                                                                                       | <b>EN ISO24346</b>  | <b>mm</b>            | <b>4.25</b>                                  |                  |                  |
| <b>Epaisseur couche d'usure</b>                                                                                                               | <b>EN ISO24340</b>  | <b>mm</b>            | <b>0.63</b>                                  |                  |                  |
| <b>Poids</b>                                                                                                                                  | <b>EN ISO 23997</b> | <b>g/m²</b>          | <b>3570</b>                                  |                  |                  |
| <b>Format</b>                                                                                                                                 | <b>EN ISO 24342</b> | <b>mm</b>            | <b>245 x 1250</b>                            | <b>150 x 750</b> | <b>500 x 500</b> |
| Nombre de lames / dalles et m² par boîte                                                                                                      | -                   | -                    | 11 /<br>3,37 m²                              | 31 /<br>3.49 m²  | 15 /<br>3.75 m²  |
| <b>CLASSIFICATION</b>                                                                                                                         |                     |                      |                                              |                  |                  |
| Norme / Spécification produit                                                                                                                 | -                   | -                    | <b>EN ISO 11638 (ex EN 651)</b>              |                  |                  |
| <b>Classement européen</b>                                                                                                                    | <b>EN ISO 10874</b> | <b>classe</b>        | <b>33/42</b>                                 |                  |                  |
| <b>Classement UPEC</b>                                                                                                                        | -                   | <b>classement</b>    | <b>U3P3E2C2</b>                              |                  |                  |
| <b>Certification</b>  <b>UPEC A+</b><br>(evaluation.cstb.fr) | <b>QB 30</b>        | <b>n° certificat</b> | <b>301-076.1</b>                             |                  |                  |
| <b>Isolation acoustique bruit de chocs</b>                                                                                                    | <b>EN ISO 717-2</b> | <b>dB</b>            | <b>20</b><br>(pose collée)                   |                  |                  |
| <b>Sonorité à la marche</b>                                                                                                                   | <b>NFS 31 074</b>   | <b>dB</b>            | <b>&lt; 65</b>                               |                  |                  |
| Avis Technique pose poissée                                                                                                                   | -                   | A.T.                 | 12/23-1829_V1<br>Apte aux locaux U3 P3 E2 C2 |                  |                  |
| Réaction au feu                                                                                                                               | EN 13 501-1         | classe               | Bfl-s1                                       |                  |                  |
| Potentiel de charge                                                                                                                           | EN 1815             | kV                   | < 2                                          |                  |                  |
| Glissance à l'humide                                                                                                                          | DIN 51130           | classe               | R10                                          |                  |                  |

**PERFORMANCE**

|                                                          |                       |               |               |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--|--|
| Résistance à l'usure                                     | EN 660.2              | mm³           | ≤ 2.0         |  |  |
| <b>Groupe d'abrasion</b>                                 | <b>QB 30</b>          | <b>groupe</b> | <b>T</b>      |  |  |
| <b>Stabilité dimensionnelle : exigence</b>               | <b>EN ISO 23999</b>   | <b>%</b>      | <b>≤ 0.25</b> |  |  |
| <b>Stabilité dimensionnelle : valeur moyenne mesurée</b> | EN ISO 23999          | %             | ≤ 0.03        |  |  |
| <b>Poinçonnement statique rémanent : exigence</b>        | <b>EN ISO 24343-1</b> | <b>mm</b>     | <b>≤ 0.20</b> |  |  |
| Poinçonnement statique rémanent : valeur moyenne mesurée | EN ISO 24343-1        | mm            | 0.12          |  |  |
| <b>Chaise à roulettes : type H</b>                       | <b>ISO 4918</b>       | -             | <b>OK</b>     |  |  |
| Conductivité thermique                                   | EN ISO 10456          | W/(m.K)       | 0.25          |  |  |
| Solidité lumière                                         | EN 20 105 - B02       | degré         | ≥ 6           |  |  |
| Résistance aux produits chimiques                        | EN ISO 26987          | classe        | OK            |  |  |
| Traitement de surface                                    | -                     | -             | ProtecShield  |  |  |

**ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR**

|                 |             |        |      |  |  |
|-----------------|-------------|--------|------|--|--|
| TVOC après 28 j | ISO 16000-6 | µg/ m³ | < 10 |  |  |
|-----------------|-------------|--------|------|--|--|

**MARQUAGE CE**

|                                                                                     |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | EN 14041 | - |    |  |  |
|                                                                                     |          | - |                                                                                                                                                                              |  |  |