



Aqua MULTISAFE



<https://evaluation.cstb.fr>

DONNEES TECHNIQUES	NORMES	Aqua Multisafe
CLASSIFICATION		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10582
Classification européenne	NF EN ISO 10874	33 - 42
Classement UPEC		U3P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	305-110.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	T
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES		
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341	20 x 2
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	2,00
Épaisseur de la couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,55
Masse surfacique totale (g/m²)	NF EN ISO 23997	3100
PERFORMANCES MARQUAGE CE		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,01 m²K/W - apte au sol chauffant
Potentiel de charge électrostatique	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,03 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée		6 dB
Résistance au glissement (pieds chaussé DIN 51130)		R10
Résistance au glissement (pieds nus)	DIN 51097	Classe C
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0.40 % Valeur mesurée : ≤ 0.40 %
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		Top Clean XP™
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES		
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Contenu recyclé		33%
Empreinte carbone sur 25 ans		7,61 kg CO ₂ e /m²
DOMAINES D'UTILISATION		
Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier du CSTB 3782 (10/17).		
MISE EN ŒUVRE		
La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1 et au Guide de Pose disponible sur le site Internet https://www.tarkett.fr		
Lés disposés en sens inversé, joints soudés à chaud et complétés par une étanchéité en rives en locaux E3.		
ENTRETIEN		
L'entretien doit être réalisé conformément au Guide d'Entretien disponible sur le site Internet https://www.tarkett.fr		
Le traitement polyuréthane réalisé en fabrication facilite l'entretien quotidien et l'élimination des taches. Il dispense de l'application d'une métalisation.		

*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux
Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 07/2025)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

