

PVC
HÉTÉROGÈNE

Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales

ProtectWALL

Edition 03/2026

DONNEES TECHNIQUES	NORMES	PROTECTWALL 1,5	PROTECTWALL CLEAN ROOM (Salles propres)
CLASSIFICATION			
Norme de spécifications	NF EN 259-1	Revêtement PVC calandré, compact et flexible pour protection murale	
	NF EN ISO 14644-1	-	Certifié ISO 5 Compatible salles propres Grainage de surface conçu pour maximiser l'hygiène en salle propre
CARACTÉRISTIQUES			
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	1,5	
Masse surfacique totale (g/m²)	NF EN ISO 23997	2400	
Épaisseur couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,15	
Longueur x largeur rouleaux (m)	NF EN ISO 24341	20 x 2 (40 m²)	
PERFORMANCES MARQUAGE CE (NF EN 15102)			
Déclaration de performance	NF EN 15102	0132-0065-DoP-2022-01	
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B-s2, d0 collé sur support non métallique A1 ou A2-S1, D0	
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	
Résistance aux impacts	NF EN 259-2	Pas d'éclat ou de fissuration visible	
Lavabilité	NF EN 12956	Lessivable et brossable	
Détermination de la flexibilité	NF EN ISO 24344	Pas de dommage, pas de fissuration	
Résistance des joints soudés	NF EN 684	Valeur moyenne > 250 N/50 mm	
Résistance aux taches et aux produits chimiques	NF EN ISO 26987	Excellent	
Résistance aux micro-organismes	NF EN ISO 846 / A et C	Ne favorise pas le développement	
Emissions particulières	NF EN ISO 14644-1	-	ISO 5 Compatible salles propres
Facilité de décontamination	NF ISO 8690	-	Bon
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES			
COVT à 28 jours	NF EN ISO 16000-9	< 10 µg/m³	
Contenu recyclé		15,00%	
Empreinte carbone (A-D) sur 25 ans		6,16 kg CO ₂ e /m²	
Decors			
Nombre de décors		24	2
DOMAINES D'UTILISATION			
Pour le recouvrement des parois verticales en établissements d'enseignement, bâtiments hospitaliers et administratifs ou autres.			
MISE EN ŒUVRE			
La mise en oeuvre doit être réalisée conformément au guide de pose disponible sur le site Internet https://www.tarkett.fr			
ENTRETIEN			
Le traitement TopClean XP™ réalisé en fabrication facilite l'entretien quotidien et l'élimination des taches. Il dispense de l'application d'une métallisation. Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.			

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 11/2025)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Tarkett