

PVC
HOMOGENE

Granit Safe. T

QB 30



Edition 03/2026

<https://evaluation.cstb.fr>

DONNEES TECHNIQUES	NORMES	Granit Safe. T
CLASSIFICATION		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-023.1-10/24
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	P
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES		
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341	25 x 2
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	2,00
Épaisseur couche d'usure (mm)		2,00
Masse surfacique totale (g/m²)	NF EN ISO 23997	2950
PERFORMANCES MARQUAGE CE		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,01 m²K/W - apte au sol chauffant
Potentiel de charge électrostatique	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	5dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R10 *
Résistance au glissement (pieds nus)	DIN 51097	Classe C
Stabilité dimensionnelle	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0.40 % Valeur mesurée : ≤ 0.40 %
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Traitement de surface		Safe.T Clean XP™
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES		
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage même collé
Empreinte carbone (A-D) sur 25 ans		9,63 kg CO ₂ e /m²
Contenu recyclé		25,5%
DOMAINES D'UTILISATION		
Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier du CSTB 3782 (10/17).		
MISE EN ŒUVRE		
La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1 et au Guide de Pose disponible sur le site Internet https://www.tarkett.fr		
Lés disposés en sens inversé, joints soudés à chaud et complétés par une étanchéité en rives en locaux E3.		
ENTRETIEN		
L'entretien doit être réalisé conformément au Guide d'Entretien disponible sur le site Internet https://www.tarkett.fr		
Le traitement polyuréthane réalisé en fabrication facilite l'entretien quotidien et l'élimination des taches. Il dispense de l'application d'une métallisation.		

*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2026)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

